

Deel 8: Gesmookt ruwwandig aardewerk.

Het gesmookte ruwwandige aardewerk heeft dezelfde structuur als het niet gesmookte. Specifiek zijn echter de sporen welke het smoken in de oven nagelaten hebben. Uit Heerlen en Keulen kennen we de gesmookte witte waar. Het baksel is hard en ruw doordat de inclusies aan het oppervlak komen. De breuk is onregelmatig, gelaagd en roze tot bleekbruin van kleur. Het oppervlak heeft een gesmookte, licht bruingrijze kleur. Vaak komen er als versiering groeven in voor. Het kwam meest voor tussen 70 en 150 na Chr.



Een ander veel voorkomend type gesmookt ruwwandig aardewerk kwam uit Tongeren. Het heeft een ruw, zandig aanvoelen en een onregelmatige breuk. Het oppervlak heeft een donker grijsbruine gesmookte kleur. De binnenzijde vertoont vaak strepen van het smoken. Er wordt verondersteld dat dit aardewerk in Tongeren geproduceerd werd gezien de grote aantallen welke er aangetroffen werden. Het was maar matig van kwaliteit en de uitvoer bleef beperkt tot de nabijgelegen vici. De productie vond plaats van de 1^{ste} tot de 4^{de} eeuw na Chr.

